



## PROFESSIONAL LINE



### Tratamentos de proteção

## MA 90

**À base de solvente, à prova de manchas, intensificador de cor e efeito molhado tratamento protetor para pedras naturais e materiais absorventes.**

**MA 90** é um intensificador de cor à base de solvente, à prova de manchas, com excelentes propriedades para deixar um acabamento acetinado semibrilhante em pedra natural e materiais com acabamento não polido e médio a médio-alto grau de absorção.

O **MA 90** confere excelentes qualidades repelentes à água e à prova de manchas. É resistente aos raios UV, vai não amarela com o tempo e é adequado para uso em superfícies internas e externas.

### BENEFÍCIOS

- ✓ Deixa as superfícies à prova de manchas
- ✓ Aumenta o brilho da superfície
- ✓ Resistente aos raios UV
- ✓ Forte capacidade de realçar a cor

### USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas. Adequado para uso em: Ardósia, arenito, Basaltina - Rocha de lava, Cementina, Coto, Granito, Calcário, Mármore, Pedra Reconstituída (eco), Pórfiro, Quartzito, Terracota, Travertino e Tufo. O produto não é adequado para uso em superfícies polidas

### COBERTURA

15/20 m<sup>2</sup>/l

### EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo

### APLICAÇÃO PASSOS

#### Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **MA 90** em superfícies molhadas ou húmidas.
- Aplicar **MA 90** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.

#### Aplicação

*Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.*

- Aplique uma camada uniforme e abundante do produto em uma superfície limpa e seca com a ferramenta de sua preferência, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.
- Aguarde cerca de 5-10 minutos e prossiga para distribuir o excesso de produto na aplicação área, tendo o cuidado de nivelá-los com a mesma ferramenta, até que a superfície acabada fique uniforme e homogêneo. Esta operação pode não ser necessária em superfícies particularmente absorventes.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### APLICAÇÃO PASSOS

- Não menos de 4-6 horas após a aplicação, mas em qualquer caso, em uma superfície completamente seca, é possível polir o efeito polido do MA 90 com pincel seco. Esta operação é realizada por escovar a superfície, secar, usando um polidor de piso padrão (1,5 HP, 175 rpm) com branco ou disco de lã de carneiro ou acessório lã-algodão. Alternativamente, em topos, superfícies verticais ou pequenas áreas, o polimento a seco é possível com uma roda orbital ou manual, usando um disco ou pad branca, ou um feltro compacto ou pano de lã-algodão.

#### Tempo de secagem

O produto é de secagem rápida e, em qualquer caso, seca dentro de 1-2 horas após a aplicação.

#### Abertura ao tráfego de piso

A superfície pode ser aberta ao tráfego do piso cerca de 4-6 horas após a aplicação do produto.

### PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **MA 90**, recomendamos: **NEUGEL**
- Para limpeza extraordinária de superfícies tratadas com **MA 90**, recomendamos: **FABER 30** ou **DETERFUG**, de acordo com o tipo de pedra a limpar
- Para desparafinar uma superfície tratada com **MA 90** recomendamos: **DEC 21** e/ou **DECERA P**

### INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfícies molhadas ou húmidas.
- Se o produto for aplicado como tratamento anti-mancha em um material que já foi preparado com um repelente de água de alta penetração, aguarde isso para secar completamente antes de aplicar o **MA 90**
- Não aplique o produto em superfícies excessivamente aquecidas.
- Não aplicar o produto quando houver risco iminente de chuva ou geada, ou na presença de névoa, neblina ou altos níveis de umidade.
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, aguarde para que o adesivo ou rejunte cure completamente.
- Remova completamente os resíduos do produto com os métodos descritos acima para evitar problemas ligados à oleosidade da superfície.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável teste uma peça não utilizada para verificar sua adequação para uso.

### EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com aguarrás.

### DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Fórmula                         | Líquido          |
| Cor                             | Transparente     |
| Odor                            | Espírito Mineral |
| Gravidade específica a 20°C:    | 840 ± 10 g/l     |
| Ponto de inflamação (ASTM D 56) | 30°C vaso aberto |

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM



## PROFESSIONAL LINE



|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARMAZENAGEM</b> | Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.                                                                                        |
| <b>VALIDADE</b>    | 24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local seco                                                                                         |
| <b>EMBALAGEM</b>   | Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa<br>Latas de 5 l – 4 latas por Caixa                                                                                |
| <b>SEGURANÇA</b>   | Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado. |

Rev. 4.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com) site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

*As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre fazer um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.*

MADE IN ITALY

100%