PROFESSIONAL LINE

Tratamento antiderrapante

SAFE MARBLE

Tratamento antiderrapante à base de água para mármore, travertino, calcário e superfícies à base de cal em geral

SAFE MARBLE é um tratamento à base de água especificamente concebido e desenvolvido para aumentar aderência superficial em pisos de mármore, travertino, calcário e à base de cal, eliminando os problemas ligadas às suas superfícies escorregadias. **SAFE MARBLE** é um produto único que resolve os problemas de escorregamento em materiais à base de cal, que, pela sua natureza, são normalmente difíceis de tratar

BENEFÍCIOS

- ✓ Produto à base de água
- ✓ Deixa a superfície com excelentes características antiderrapantes
- ✓ Ação química direta na superfície do material
- ✓ Não cria uma película ou deixará resíduos

USOS

Este produto pode ser usado em superfícies internas e externas.
Adequado para uso em: aglomerados de mármore-cimento, aglomerados de mármore-resina, calcário, travertino e pedras à base de cal em geral.

COBERTURA

20/30 m^2/l

EQUIPAMENTO DE APLICAÇÃO

Pincel, aplicador de lã de carneiro, rolo, airless

APLICAÇÃO PASSOS

Preparação da superfície

- Limpe cuidadosamente a superfície, certificando-se de remover qualquer poeira ou sujidade presente.
- Nunca aplique **SAFE MARBLE** em superfícies molhadas ou húmidas. O produto deve ser aplicado em superfícies que estejam o mais seco possível.
- Aplicar **SAFE MARBLE** durante os períodos mais frescos do dia.
- Não trate com **SAFE MARBLE** se o piso estiver exposto à luz solar direta.
- Aplicar **SAFE MARBLE** em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Quaisquer superfícies adjacentes não tratadas com o produto devem ser protegidas.
- Remova todos os tratamentos pré-existentes da superfície a ser tratados. Para obter o máximo deste tratamento, é importante que a **SAFE MARBLE** entre em contato direto com a superfície do material a ser antiderrapante.

Aplicação

Antes de aplicar o produto é necessário fazer um teste preliminar sem exposição área ou peça não utilizada para verificar a sua idoneidade.

Considerando a grande variedade de materiais que podem necessitar de tratamento antiderrapante, e que são todos diferentes em termos de composição, resistência e dureza superficial, para obter o máximo de resultados em termos de qualidade antiderrapante, sem alterar a aparência original do material, é necessário realizar um teste preliminar para identificar o melhor tempo de contato possível entre o superfície e **SAFE MARBLE**.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

APLICAÇÃO PASSOS

O teste é realizado antes de proceder à aplicação do tratamento sobre toda a superfície, sobre um pedaço de material não assentado, ou que se encontre em área escondida.

Em geral, os melhores intervalos de tempo podem ser resumidos da seguinte forma:

- Calcário, mármores macios e superfícies macias à base de cal: deixe por 10-20 min
- Superfícies duras e compactas à base de cal 15-30 minutos

Se após 30 minutos de contato o resultado não for satisfatório, recomendamos prosseguir até o nível necessário é atingido, procedendo em intervalos de 10 minutos.

Esses tempos são baseados em nosso mais amplo nível de experiência técnica e operacional; no entanto, eles são meramente uma diretriz e devem ser usados apenas como um tempo de referência ao realizar o teste preliminar.

A qualidade antiderrapante alcançada durante o teste preliminar deve ser avaliada após uma minuciosa enxague com bastante água ao final da aplicação do produto, para evitar que fiquem resíduos uma ideia incorreta do resultado.

A avaliação dos resultados deve seguir estas indicações simples, mas essenciais:

- Avalie a área de teste em condições de piso molhado
- Avalie manualmente a superfície do piso com as pontas dos dedos, pressionando firmemente para simular o peso de uma pessoa caminhando.
- Compare a área tratada com uma área não tratada para ter uma boa ideia das diferentes quantidades de aderência gerada.

O produto é para uso sem diluição. Aplicar uma camada uniforme e abundante do produto com a ferramenta preferida, certificando-se de criar uma camada uniforme para cobrir toda a superfície a ser tratada.

Deixe o produto pelo tempo identificado no teste preliminar. durante este período de tempo, é importante que a superfície do piso seja uniformemente molhada e coberta com uma camada de produto. Portanto, conforme necessário, redistribua o **SAFE MARBLE**, aplicando uma quantidade adicional. A presença de áreas não cobertas pelo produto durante o tratamento pode causar um aspeto final ou uma superfície antiderrapante irregular.

Após o período de tempo identificado no teste, remova todos os excessos, possivelmente usando um líquido aspirador de pó e, em seguida, enxague imediatamente com água limpa em abundância. A remoção de resíduos e o enxague com água limpa é uma operação que deve ser realizada com cuidado, considerando o tempo real de contato entre o produto e a superfície. Portanto, iniciar a retirada do produto no ponto onde foi iniciada a aplicação do **SAFE MARBLE**, tendo o cuidado de removê-lo da área tratada no mesmo tempo usado para aplicá-lo. Esse permitirá que o produto atue pelo mesmo tempo em toda a superfície.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%

APLICAÇÃO PASSOS

Para facilitar toda a fase de aplicação do tratamento, é aconselhável proceder em áreas únicas quando a superfície total a ser tratada é muito grande. As áreas devem ser divididas de acordo com o tempo de contato estabelecido. Tempos de contato breves exigirão que pequenas áreas sejam tratados. No caso de tempos de contato mais longos, é possível dividir em áreas maiores.

Tempo de secagem

Superfícies tratadas com **SAFE MARBLE** ficam secas quando a água utilizada para o enxague estiver seca.

Abertura ao tráfego de piso

Superfícies tratadas com **SAFE MARBLE** podem ser abertas ao tráfego do piso uma vez que o produto tenha sido completamente removido.

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO

- Para a limpeza de rotina de uma superfície tratada com **SAFE MARBLE** recomendamos: **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**
- Para limpeza extraordinária e para remoção preliminar de cera para uma superfície tratada com **SAFE MARBLE**, recomendamos: **FABER 30**
- Para impermeabilizar uma superfície tratada com **SAFE MARBLE** recomendamos: **PROTW LUX LO**

INSTRUÇÕES E DIRETRIZES

- Nunca aplique o produto em superfície molhada
- Não aplicar o produto em superfícies excessivamente aquecidas
- Nunca aplique em superfícies expostas à luz solar direta
- Aplicar o produto em superfícies com temperatura entre +5 e +40°C
- Ao aplicar em superfícies recém-assentadas ou rejuntadas, esperar que o adesivo ou rejunte curar completamente.
- Antes de aplicar o produto em toda a superfície, é aconselhável testar um pequeno, área não exposta ou peça não utilizada para verificar sua adequação ao uso.
- O tratamento com **SAFE MARBLE** levará a uma ligeira redução do brilho da superfície, o que dependem do tempo de contato entre o produto e a superfície.

EQUIPAMENTO DE LIMPEZA

Ao final da aplicação, os equipamentos utilizados podem ser lavados com água.

DADOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula	Líquido
Cor	Transparente / Âmbar
Odor	Inodoro
pH:	4,0 ± 0,6
Gravidade específica a 20°C:	1000 ± 15 g/l

ARMAZENAGEM

Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco e seco.

VALIDADE

24 meses na embalagem original, fechada e conservada em local fresco e seco

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM

MADE IN ITALY
100%

EMBALAGEM

Garrafas de 1 l - 12 garrafas por caixa
Latas de 5 l – 4 latas por Caixa
Latas de 10 l

SEGURANÇA

Ao aplicar o produto, use sempre equipamentos de proteção individual adequados e siga as instruções da folha de dados de segurança do produto com cuidado.

Rev. 3.0 – 17/10/2023

Esta folha de dados técnicos substitui todas as versões anteriores. Consulte sempre a versão mais recente da folha de dados, disponível em www.fabersurfacecare.com site. A Faber Chimica reserva-se o direito de atualizar e/ou modificar os dados e informações contidas na folha de dados.

As informações contidas nesta folha de dados são baseadas em nossa ampla experiência em pesquisa técnica e operacional. Em qualquer caso, você deve sempre faça um teste preliminar para verificar a adequação do produto para o uso pretendido e o tipo de material sobre o qual será aplicado. As informações e sugestões não podem ser interpretadas como um compromisso ou resultar em nossa responsabilidade conforme as condições e método de uso do produto não pode ser controlado por nós. Portanto, a Faber Chimica Srl se exime de qualquer responsabilidade relativa ao uso de tais dados e sugestões.

FABER CHIMICA SRL
60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO
PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78
INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM